



Leather, perfected.


Softy

FURNITURE


TAPICERÍA



Bovine
Leather



Tickness
1.1 – 1.3 m.m.



Average Size
36 – 52 sqft.



Chrome
Tanned



Whole Hide



USA origin

A classic upholstery leather with a soft, slightly slick touch and a consistent embossed grain. Softy is built to last, making it ideal for furniture, interiors, and high-use spaces that demand both durability and aesthetic appeal.

Un cuero clásico para tapicería con un tacto suave, ligeramente sedoso, y un grano grabado uniforme. Softy está diseñado para perdurar, lo que lo hace ideal para mobiliario, interiores y espacios de alto uso que requieren tanto durabilidad como atractivo estético.

Characteristic Característica	Specification Especificación	Sample Size Tamaño de muestra	Inspection Method Método de Inspección
Color (Grain) Color (Flor)	Match approved master Ver máster	5 Hides 5 Cueros	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Gloss Brillo	Match approved master Ver máster	5 Hides 5 Cueros	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Softness Suavidad	4 to 5 4 a 5	10%	ST300, Ring 25 ST300, Anillo 25
Embossing (Grain) Efecto Quebrado	No unembossed areas allowed. Embossing intensity as per master. No se deben ver zonas sin grabar. Intensidad del grabado según máster.	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Contamination Contaminación	No visible foreign matter No se debe ver basura	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Break (crack effect) Quiebre	Finish must not crack when flexed No se debe ver quiebre en el acabado	10%	Fold grain side inward using both hands and flex loosely (visual) De la zona de la barriga se toma con ambas manos y se frota y se suelta (visual))
Caliber Calibre	1.1 ± 0.1 mm	10%	Flat thickness gauge (visual check) Calibrador Plano (visual)
Tape adhesion Masking Adhesion cinta Masking	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 80% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Tape Adhesion Durex Adhesión cinta Durex	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 80% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Elongation at break Elongación de Ruptura	40 – 60 %	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tensile Strength Tensión	355 N/CM2	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tear Strength Desgarre	Min. 20 N	2 tests 2 Prob.	INCCA020
Wet Rub Fastness Frotes húmedo	Min 2 G-S (5 CICLOS)	2 tests 2 Prob.	Rub with dry white cloth, 20 circular motions on butt area Se humedece una franela con agua pura, se realizan 20 círculos en zona culata.
Dry Rub Fastness Frotes Seco	Min 2 G-S (5 CICLOS)	2 tests 2 Prob.	Rub with dry white cloth, 20 circular motions on butt area Se humedece una franela con agua pura, se realizan 20 círculos en zona culata.
Dry Crocking	Min. Grade 4 (Grey Scale) Escala de grises min. Grado 4.	2 tests 2 Prob.	AATCC 8 (10 cycles) AATCC 8 (10 ciclos)
Wet Crocking	Min. Grade 4 (Grey Scale) Escala de grises min. Grado 4.	2 tests 2 Prob.	AATCC 8 (10 cycles) AATCC 8 (10 ciclos)



Our ISO 9001 certification ensures every stage of production follows strict, standardized processes—delivering consistent quality, reliable performance, and confidence you can trust in every batch.



We operate with 100% solar energy and prioritize the environment by treating all water used while continuously refining our processes to reduce consumption responsible waste management focused on circularity.