



Leather, perfected.

Alamo

LEATHER GOODS

MARROQUINERÍA



Bovine
Leather



Thickness
1.8 – 2.0 mm.



Average Size
20–22 sqft.



Chrome Tanned



Side.



USA origin

The Alamo line is designed to deliver both visual variety and reliable performance. Made from full-grain bovine leather, chrome-tanned and finished with an aniline touch, this collection offers a wide palette of vibrant colors without sacrificing texture or quality.

La línea Alamo está diseñada para ofrecer variedad visual y un rendimiento fiable. Fabricada con cuero bovino de flor entera, curtido al cromo y con un acabado anilina, esta colección ofrece una amplia gama de colores vibrantes sin sacrificar la textura ni la calidad.

Characteristic Cracterística	Specification Especificación	Sample Size Tamaño de muestra	Inspection Method Método de Inspección
Color (Grain) Color (Flor)	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Gloss Brillo	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Softness Suavidad	Good drape / no bordy feel allowed. Buena caída / que no se escuche acartonado.	5 hides 5 Cueros	Leather is placed and struck on the flesh side. Se tiende el cuero y se golpea por el lado de la carne.
Contamination Contaminación	No visible foreign matter No se debe ver basura	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Caliber Calibre	2.1 +/- 0.1 mm tick (grueso) 1.1 +/- 0.1 mm thin (delgado)	10%	Flat thickness gauge (visual check) Calibrador Plano (visual)
Tape adhesion Masking Adhesion cinta Masking	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Tape Adhesion Durex Adhesión cinta Durex	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Elongation at break Elongación de Ruptura	40 – 60 %	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tensile Strength Tensión	355 N/CM2	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tear Strength Desgarre	MIN. 20 N	2 tests 2 Prob.	INCCA020
Wet Rub Fastness Frotes húmedo	MIN 2 G-S (5 CICLOS)	2 tests 2 Prob.	AATCC8
Dry Rub Fastness Frotes Seco	MIN 2 G-S (5 CICLOS)	2 tests 2 Prob.	AATCC8



Our ISO 9001 certification ensures every stage of production follows strict, standardized processes—delivering consistent quality, reliable performance, and confidence you can trust in every batch.



We operate with 100% solar energy and prioritize the environment by treating all water used while continuously refining our processes to reduce consumption responsible waste management focused on circularity.