



Leather, perfected.

Fiorentino

LEATHER GOODS

MARROQUINERÍA



Bovine
Leather



Thickness
1.8 – 2.0 mm.



Average Size
42 – 50 sqft.



Chrome
Tanned



Side.



USA origin

The Fiorentino line is developed with great attention to the natural grain of the hide, preserving its texture while adding softness and a warm, distinctive feel. Chrome-tanned and finished with an aniline touch, this leather is ideal for premium leather goods that require both beauty and flexibility.

La línea Fiorentino se desarrolla prestando especial atención a la veta natural de la piel, conservando su textura a la vez que le aporta suavidad y un tacto cálido y distintivo. Curtida al cromo y acabada con un toque de anilina, esta piel es ideal para artículos de cuero de alta gama que requieren belleza y flexibilidad.

Characteristic Cracterística	Specification Especificación	Sample Size Tamaño de muestra	Inspection Method Método de Inspección
Color (Grain) Color (Flor)	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Gloss Brillo	Match approved master Ver máster	1 hide 1 Cuero	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Softness Suavidad	Good drape / no bordy feel allowed. Buena caída / que no se escuche acartonado.	5 hides 5 Cueros	Leather is placed and struck on the flesh side. Se tiende el cuero y se golpea por el lado de la carne.
Contamination Contaminación	No visible foreign matter No se debe ver basura	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (Visual)
Caliber Calibre	2.1 +/- 0.1 mm Grueso 1.1 +/- 0.1 mm Delgado	10%	Calibrador Plano (Visual)
Tape adhesion Masking Adhesion cinta Masking	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Tape Adhesion Durex Adhesión cinta Durex	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 0% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Flex Resistance Flexiones	No cracking after 60k cycles No grietas a 60 mil ciclos.	1 Prob 1 Prob.	ASTM D 2097
Elongation at break Elongación de Ruptura	40 – 60 %	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tensile Strength Tensión	355 N/CM2	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tear Strength Desgarre	MIN. 20 N	2 tests 2 Prob.	INCCA020
Wet Rub Fastness Frotes húmedo	MIN 3 – 10 Cycles MIN 3 – 10 Ciclos	2 tests 2 Prob.	AATCC8
Dry Rub Fastness Frotes Seco	MIN 3 – 10 Cycles MIN 3 – 10 Ciclos	2 tests 2 Prob.	AATCC8



Our ISO 9001 certification ensures every stage of production follows strict, standardized processes—delivering consistent quality, reliable performance, and confidence you can trust in every batch.



We operate with 100% solar energy and prioritize the environment by treating all water used while continuously refining our processes to reduce consumption responsible waste management focused on circularity.